



ACABADOS / FINISHES / FINITIONS







¿QUÉ ES LUXE?

PANEL DE FIBRAS DE ALTA DENSIDAD. DISEÑO ALTO BRILLO O SUPER MATE MEDIANTE PROCESO DE LACADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE OFRECE UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA ESTABLE MÁS DE 100 GLOSS.

EL PANEL CANTEDADO CON ABS Y APLICACIÓN DE COLA POLIURETANO LE CONFIEREN UNA GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA HUMEDAD.

PANEL CONTRACARA EN ACABADO MATE DISEÑO.

PRODUCTO DE ALTO NIVEL DECORATIVO. IDEAL PARA APLICACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES NO TRANSITABLES.

WHAT IS LUXE?

HIGH DENSITY FIBER PANEL. HIGH GLOSS OR SUPER MATT DESIGNS THROUGH THE LATEST TECHNOLOGY OF LACQUER PROCESSING THAT OFFER A HIGH LEVEL OF RESISTANCE AND A STABLE SHINE, MORE THAN 100 GLOSS.

AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE PANEL WITH POLYURETHANE GLUE, OFFERING A STRONG RESISTANCE TO TRACTION AND HUMIDITY.

BACK OF THE PANEL IN MATT DESIGN.

HIGHLY DECORATIVE PRODUCT, IDEAL FOR APPLYING VERTICALLY AS WELL AS HORIZONTALLY ON NON-PASSABLE AREAS.

QU'EST-CE QUE C'EST LA LUXE?

PANNEAU DE FIBRES HAUTE DENSITÉ. DESIGN HAUT BRILLANT GRAND ÉCLAT OU SUPER MATE À L'AIDE D'UN PROCESSUS DE LAQUÉ DERNIÈRE GÉNÉRATION QUI OFFRE UN HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE ET UNE BRILLANCE STABLE, PLUS DE 100 GLOSS.

LE CHANT EN ABS DU PANNEAU EST APPLIQUÉ À L'AIDE D'UNE COLLE DE POLYURÉTHANE QUI APPORTE UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA TRACTION ET À L'HUMIDITÉ.

CONTREFACE DU PANNEAU EN FINITION MATE.

PRODUIT DE HAUT NIVEAU DÉCORATIF, IDÉAL POUR DES APPLICATIONS VERTICALES, AINSI QUE HORIZONTALES NON-TRANSITABLES.



MUESTRARIO DE ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

ALTO BRILLO / HIGH GLOSS / GRAND ÉCLAT

TEXTIL - DORADO



L0716

L0756


TEXTIL - PLATA



L0706

L0746

CUZCO - COBRE



L0736

L0776

CUZCO - ORO



L0726

L0766

LÁSER CHAMPAGNE



L2526

LÁSER NEGRO



L2516

ALTO BRILLO / **HIGH GLOSS** / GRAND ÉCLAT

OLIVO



L0116

L00396


ALUMINIO GRIS



L0416



CANTO MAX
MAX EDGEBAND
CHANT MAX



CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR




LUXE ALTO BRILLO / HIGH GLOSS / GRAND ÉCLAT



L0076

L0276



L0136

L0256




L0016

L0156




L1906

L1916



L0076

L0276



L0025

L0215



L0446

L0406



L0036

L0246




L0176

L0236



CANTO MAX
MAX EDGEBAND
CHANT MAX



CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR



LUXE SUPER MATT (TÁCTIL / TOUCH / TACTILE)



L2166



L2146



L2676



L2176

Luxe[®]
SUPER MATT

TECNOLOGÍA LÁSER EN LA APLICACIÓN DE CANTOS. CANTOS INVISIBLES.

EDGEBANDING WITH LASER TECHNOLOGY. INVISIBLE EDGES.

TECHNOLOGIE LASER À L'APPLICATION DES CHANTS. CHANTS INVISIBLES.

+ Laca tacto sedoso.
+ Silky touch Lacquer.
+ Lacque touché de soie.



CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR



TABLERO EN MDF LACADO	MDF LACQUERED PANEL	PANNEAU LAQUÉ EN MDF
PANEL DE FIBRAS DE ALTA DENSIDAD.	HIGH DENSITY FIBER PANEL.	PANNEAU DE FIBRES DE HAUTE DENSITÉ.
DISEÑO ALTO BRILLO SUPERMATE MEDIANTE PROCESO DE LACADO ÚLTIMA GENERACIÓN QUE OFRECE UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA Y BRILLO MÁS DE 100 GLOSS.	HIGH GLOSS DESIGN OR SPERMATT USING THE LATEST TECHNOLOGY OF LACQUER PROCESSING, THAT OFFERS A HIGH LEVEL OF RESISTANCE AND A STABLE SHINE, MORE THAN 100 GLOSS.	DESIGN HAUT BRILLANT OU SUPERMAT À L'AIDE D'UN PROCESSUS DE LAQUÉ DERNIÈRE GÉNÉRATION QUI OFFRE UN HAUT NIVEAU DE RÉISTANCE ET UNE BRILLANCE STABLE, PLUS DE 100 GLOSS.
RECUBIERTO PRESENTA ESPESOR DE 18,3 M CON TOLERANCIA DE $\pm 0,30$ MM.	PANEL WITH THICKNESS OF 18,3 MM (+/- 0.3 MM TOLERANCE)	PANNEAU DE 18,3 MM D'ÉPAISSEUR AVEC UNE TOLÉRANCE DE +/- 0.3 MM.
EL PANEL CANTEADO CON ABS Y APLICACIÓN DE COLA POLIURETANO LE CONFIEREN UNA GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA HUMEDAD.	AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE PANEL WITH A POLYURETHANE GLUE, WHICH OFFERS A STRONG RESISTANCE TO TRACTION, AND HUMIDITY.	LE CHANT EN ABS EST APPLIQUÉ AU PANNEAU À L'AIDE DE COLLE DE POLYURÉTHANE QUI APPORTE UNE GRANDE RÉISTANCE À LA TRACTION ET À L'HUMIDITÉ.
PANEL CONTRACARA EN ACABADO MATE DISEÑO.	BACK OF THE PANEL IN MATE DESIGN.	CONTREFACE DU PANNEAU EN FINITION MATE.
PRODUCTO DE ALTO NIVEL DECORATIVO IDEAL PARA APLICACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES NO TRANSITABLES.	HIGHLY DECORATIVE PRODUCT, IDEAL FOR APPLYING VERTICALLY AS WELL AS HORIZONTALLY ON NON-PASSABLE AREAS.	PRODUIT DE HAUT NIVEAU DÉCORATIF, IDÉAL POUR DES APPLICATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES NON-TRANSITABLES.

RECUBRIMIENTO DE LACA: CONSISTE EN UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Y UNA CAPA ADICIONAL DE POLYESTER TRANSPARENTE. TODO ELLO SECADO CON RADIACIÓN U.V.

COVERED WITH A LAYER OF POLYURETHANE RESINE PRIMER, AND ONE MORE LAYER OF TRANSPARENT POLYESTER FINISHING DRYING BY UV RADIATION.


RÊVETEMENT LACQUÉ: SE COMPOSE D'UNE COUCHE D'IMPRIMATION DE RÉSINE DE POLYURÉTANE ET UNE COUCHE ADITIONEL DE POLYESTER TRANSPARENT. FINITION SÉCHAGE PAR RADIATION UV.

BENEFICIOS /	ADVANTAGES /	AVANTAGES/
Alta resistencia al rayado	High resistance to scratches	Haute résistance aux rayures
Calidad superficial	Surface quality	Qualité de la surface
Alto nivel de brillo	High level of gloss	Haut niveau de brillance
Estabilidad a la luz	Stability of the light	Stabilité de la lumière
Gran variedad de acabados	Large variety of colours	Large variété de décors
Elegancia	Elegance	Élégance
Higiénico	Hygienic	Hygiénique
Durabilidad	Durability	Durabilité

POSIBILIDAD DE ACABADOS
LACA ANTIBACTERIAS PARA
HOSPITALES, CENTROS
SANITARIOS, ETC.

ANTIBACTERIAL FINISHES
FOR HOSPITALS AND
HEALTH CENTERS.

FINITIONS ANTIBACTÉRIENNES
POUR HÔPITAUX ET CENTRES
SANITAIRES.



ADECUADO PARA
USAR COMO PIZARRA.

SUITABLE TO USE AS
BLACKBOARD.












POSSIBILITÉ
D'UTILISATION
COMME TABLEAU.

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO / CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE / CLASSIFICATION DE RÉACTION AU FEU

Las Euroclases permiten clasificar de construcción tienen en cuenta la energía emitida, la opacidad de humos y la caída de gotas inflamadas

The construction Euroclasses take into consideration the energy emissions, opacity of the smoke, and the fall of inflammable drops.

Les Euroclases de la construction permettent de classifer en tenant compte de l'énergie émise, l'opacité de la fumée et la tombée de goûtes inflammables.

Contribución energética al fuego. Energetic contribution to the fire. Contribution énergétique du feu. A-B-C-D-E-F	Opacidad del humo Opacity of the smoke Opacité de la fumée s1, s2, s3	Gotas de fuego Fire drops Gouttes de feu d0 - d1 - d2
A1 Incombustible A1 Not flammable A1 Non combustible	No necesita ensayo Does not need tests N'a pas besoin d'essai	No necesita ensayo Does not need tests N'a pas besoin d'essai
 A2 Incombustible A2 Not flammable A2 Non combustible	 s1 Poca opacidad s1 little opacity s1 Peu d'opacité	 d0 No hay gotas en 10 min. d0 No fire drops in 10 minutes. d0 Pas de goûtes en 10 minutes.
 B Resiste un ataque prolongado de llamas pequeñas y de un objeto individual ardiendo ambos con limitación de la prolongación de llama. B Resistant to a continued attack of small flames, and one object in flames, both with limitation of the continuing of flames. B Résiste une attaque prolongée des petites flammes et d'un objet individuel enflammé, tous les deux avec limitations de prolongation de flamme.	 s2 Ligera opacidad s2 Light opacity s2 Légère opacité	 d1 Gotas inflamadas en menos de 10 segundos. d1 Inflammable drops in less that 10 seconds. d1 Gouttes de flammes en moins de 10 secondes.
 C Resiste un ataque breve de llamas pequeñas y de un objeto individual ardiendo ambos con limitación de la prolongación de llama. C Resistant to a short attack of small flames and an only object in flames, both with limitation of a continued flame. C Résiste à une attaque brève de petites flammes et d'un objet individuel en flammes, tous les deux avec limitation de la prolongation de la flâme.	 s3 Opacidad s3 Opacidad s3 Opaque	 d2 Ni d0, ni d1 d2 Neither d0, or d1 d2 Ni d0, ni d1
 D Resiste un ataque breve de llamas pequeñas con limitación de la prolongación de llama y de un objeto individual ardiendo. D Resistant to a short attack of small flames with limitation to a continued flame and an individual flaming object. Résiste à une brève attaque des petites flammes avec limitation de la prolongation de la flamme et d'un objet individuel enflammé.		
 E Resiste un ataque breve de llamas pequeñas con limitación de la propagación de llama. E Resistant to a short attack of small flames with limitation to a continued flame. E Résiste à une attaque brève de petites flammes avec limitation de la propagation de la flame.		Sin indicación o d2 Without indication or d2 Sans indication ou d2

F Sin determinar características o se incumplen los criterios anteriores. F without determination of characteristics or within the previous criteria.
F sans déterminer de caractéristiques ou ne se matérialisent pas les critères antérieurs.

EXIGENCIAS DEL D3-SI / REQUIREMENTS OF THE DB-SI / EXIGENCES DE D3-SI

Resistencia y reacción al fuego de los elementos constructivos de acuerdo con las nuevas clasificaciones europeas según el RD 312/2005. Los productos con y sin marcado CE se han de determinar conforme a la UNE-EN 13501-1 (Euroclases) y realizados en laboratorios acreditados. (RD 411/1997) Productos sin marcado CE (antigüedad de 5 años).
Clases de reacción al fuego de revestimientos de paredes y techos de aislamientos térmicos ó acústicos y de conducto.

Resistance and reaction to fire of the constructive elements according to the new European classifying through the RD 312/2005. The products with or without the CE sign have to be determined at the UNE-EN 13501-1 (Euroclasses) and made in accredited laboratories. The products without the CE sign (age of 5 years).
Categories of reaction to fire of the covering of the thermal or acoustic insulating walls and ceilings and conducts.

Résistance et réaction au feu des éléments constructifs en accord avec les nouvelles classifications européennes selon le RD 312/2005. Les produits avec ou sans marque CE doivent être déterminés conformément à la UNE-EN 13501-1 (Euroclasses) et réalisés en laboratoires accrédités. Les produits sans marque CE (ancienneté de 5 ans).
Catégories de réaction de revêtements de murs et de toits avec isolation thermique ou acoustique et de conduits.

Clase exigida según UNE-EN 23727:1990
Category required according to UNE-EN 23727 :1990
Classe exigée selon UNE-EN 23727:1990

Clase que debe acreditarse según UNE-EN 13501-1:2002
Category that must be accredited by UNE-EN 13501-1 :2002
Classe qui doit être accréditée selon UNE-EN 13501-1 :2002

M0	A1 ó A2, s1- d0
M1	B; s3- d0
M2	C; s3; d0
M3	D; s3; d0

ÁMBITOS DE APLICACIÓN / AREAS OF APPLICATION / DOMAINES D'APPLICATION

Para ámbitos de aplicación a paredes o pque lo permitan, podemos emplear Panelux como elemento decorativo no estructural, con soporte estándar no ignífugo..

Concerning wall applications for PANELUX, this system can also be considered as a decorative non structural element, available with its standard support or with its flame retardant support.

Pour les domaines d'application de murs, on peut aussi utiliser PANELUX comme un élément décoratif non structural, c'est à dire, un habillage de murs décoratifs, avec support standard ou ignifuge.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN / APPLICATION FIELDS / ENVIRONNEMENTS D'APPLICATION		
	Requisitos ignífugos bajos Required ignifuge by the C s2 d0 (N) rule Requis ignifuge sous norme C s2 d0(N)	Requisitos Ignífugos altos Required ignifuge by the B s1 d0 (I) rule Requis ingifuge sous norme B s1 d0 (I)
	C s2 d0	B s1 d0
Bibliotecas y museos Libraries and museums bibliothèques et musées	X	
Aulas, escuelas Schools or classrooms Écoles ou salles de cours	X	
Hoteles, restaurantes y bares Hotels, restaurants, and bars Hôtels, restaurants et bars	X	
Recepciones y salas de espera Receptions and waiting rooms Réceptions et salles d'attente	X	
Zonas de paso Corridors Couloirs	X	
Hospitales y clínicas Hospitals and clinics Hôpitaux et cliniques		X
Cines, teatros, auditorios y salas de conferencias Movies theaters, theaters, auditoriums, and conference rooms Cinéma, théâtres, auditoriums et salles de conférence		X
Estudios de grabación, emisoras radio, platós TV. Recording studios, radio stations, and television plateaux. Studios d'enregistrement, stations de radio et plateaux de télévision.		X
Oficinas y despachos públicos Offices or public offices Bureaux et bureaux publiques		X
Polideportivos, salas polivalentes y gimnasios Sports centers, polyvalent rooms or gymnasiums Centres sportifs, salles polyvalentes et gymnases		X
Comercios stores commerces		X

Panelux with standard support

TAFIBRA[®]
creamos tu entorno

Ronda de Poniente 6-B
Parque Empresarial Eurovía
28760 Tres Cantos (Madrid)
T: (+34) 918 070 700
F: (+34) 918 070 705
www.tafibra.es

Tres Cantos, May 25th 2012

To Whom It May Concern:

According to EUROPEAN COMMISSION DECISION 2007/348/EC amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood-based panels. Reaction to fire performance of particleboards without an improvement of the reaction to fire and a minimum thickness of 9 mm and a minimum density of 600 kg/m³, is taken as class **D-s2, d0** as defined in EN 13501-1:2002. Veneered, phenol- and melamine-faced panels are included in this classification.

Therefore, we certify that reaction to fire performance of our raw particleboards – TAFIPAN – and Melamine faced particleboards – TAFILAM – with a minimum thickness of 9 mm is class **D-s2, d0**, as settled in European standard EN 13501-1:2002.


Alberto Castrillo Gómez
Product Manager

Tafibra Industria, S.L. Inscripción al Registro Mercantil de Madrid, Tomo 11.675, Folio 90, Sección 6, Hoja 4ª de 56/502375, Inscripción 1ª de 27/12/10
C.I.F. B-47655652



certif

Certificado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE EC CERTIFICATE OF CONFORMITY 1328 – CPD – 0056

De acordo com a Directiva 89/106/CEE, de 21 de Dezembro de 1989, do Conselho das Comunidades Europeias, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita aos produtos de construção (Directiva dos Produtos de Construção – DPC), alterada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho das Comunidades Europeias, de 22 de Julho de 1993, declara-se que o produto de construção:

is compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1989 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive – CPD), amended by the directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

PLACAS DE DERIVADOS DE MADEIRA WOOD-BASED PANELS

Placas de fibra de madeira MDF revestido com papéis melamínicos para aplicações interiores, como componentes não estruturais em ambiente seco com características ignífugas

Fibreboard MDF melamine faced with fire retardant treated for internal use as non-structural components in dry conditions

Gamas de espessura: 25 a 330 mm
Classes reacção ao fogo: B-s1,d0

Thickness range: 25 to 330 mm
Reaction to fire classification: B-s1,d0

Classes de Formadoiro: E1

Formaldehyde classes: E1

colocado no mercado por / placed on the market by

Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.
Lugar de Água Leveada - Espinho
3534-956 Mangualde - Portugal

e produzido na fábrica / and produced in the factory

Quinta da Poça - S. Paio de Gremães
3404-954 Oliveira do Hospital - Portugal

é submetido pelo fabricante a um controlo de produção na fábrica e a ensaios complementares de amostras colhidas na fábrica de acordo com um plano de ensaio pré-estabelecido, a que o organismo notificado – CERTIF Associação para a Certificação – realizou os ensaios iniciais de tipo para as características relevantes do produto, uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção, e efectua o acompanhamento contínuo, a avaliação e a aprovação do controlo da produção na fábrica.

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a pre-established test plan and that the notified body – CERTIF Associação para a Certificação – has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the standard:

Estes certificados atesta que todos as disposições relativas à comprovação da conformidade e ao desempenho do produto descritas no Anexo ZA da norma:

EN 13996:2004
were applied and that the product fulfills all the prescribed requirements.
This certificate was first issued on 2009-09-04 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Almada 19 de Dezembro de 2011
Almada, 19th December 2011
Francisco Barroca
Director Geral / General Manager

Rua José Afonso, 9 E – 2810-257 Almada – Portugal – Tel.: 915 21 238/69 80 – Fax: 915 21 258/69 95

Certif – Associação para a Certificação

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	RESULTADO RESULT RÉSULTAT	NORMATIVA LAW NORME
ENSAYOS DE REVESTIMIENTOS SUPERFICIALES		
RESISTENCIA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESISTANCE TO ALIMENTATION PRODUCTS RÉSISTANCE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES	SIN ALTERACIÓN NO DAMAGE SANS ALTÉRATION	UNE 56 482 UNE 56 482 UNE 56 482
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS RÉSISTANCE AUX PRODUITS DE NETTOYAGE	SIN ALTERACIÓN NO DAMAGE SANS ALTÉRATION	UNE 56 482 UNE 56 482 UNE 56 482
ADHESIÓN AL RECUBRIMIENTO (% ARRASTRE PARTÍCULAS) LEVEL OF STICKING TO THE COVERING (% OF RETENTION OF PARTICLES) ADHÉRENCE AU RECOUVREMENT (% DE RETENTION DE PARTICULES)	85% (CONFORME) 85% CONFORMITY CONFORME	UNE 56 482 UNE 56 482 UNE 56 482
ENSAYOS FÍSICOS		
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ RESISTANCE OF THE COLOR TO THE LIGHT RÉSISTANCE DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	5 (CONFORME) 5 CONFORMITY 5 CONFORME	UNE 56 483 UNE 56 483 UNE 56 483
RESISTENCIA AL AGUA RESISTANCE TO WATER RÉSISTANCE À L'EAU	SIN ALTERACIÓN NO DAMAGE SANS ALTÉRATION	UNE 56 483 UNE 56 483 UNE 56 483
COLD CHECK (40 CICLOS DE 1H A 60oC, 1H A -20oC, 15 MIN. A TEMP. AMBIENTE) COLD CHECK (40 CYCLES OF 1H AT 60oC, 1H AT -20oC, AND 15 MIN. AT THE NORMAL TEMPERATURE) TEST DE TEMPÉRATURE (40 CYCLES DE 1H À 60oC, 1H À -20oC, 15 MIN. À TEMPÉRATURE AMBIANTE)	SIN ALTERACIÓN NO DAMAGE SANS ALTÉRATION	AIDIMA AIDIMA AIDIMA
RESISTENCIA AL RAYADO (1) (GRADO 1: MÍNIMA RESISTENCIA – GRADO 5: MÁXIMA RESISTENCIA) SCRATCHING RESISTANCE (1) (1ST DRGREE : MINIMAL RESISTANCE – 5TH DEGREE : MAXIMAL RESISTANCE) RÉSISTANCE AU RAYAGE (DEGRÉ 1: RÉSISTANCE MINIMUM – DEGRÉ 5 : MAXIMUM RÉSISTANCE)	5 (MÁXIMO) GRADE 5 DEGRÉ 5	UNE 438-2 UNE 438-2 UNE 438-2
TOLERANCIA DIMENSIONAL MEASURES TOLERANCE TOLÉRANCE DIMENSIONNEL	+0,5MM +0,5MM +0,5MM	ALVIC ALVIC ALVIC
TOLERANCIA ALABEO BOW TOLERANCE TOLÉRANCE COURBURE	2MM/1M 2MM/1M 2MM/1M	ALVIC ALVIC ALVIC
DIFERENCIA DE COLOR MÁXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS PLAIN COLOUR DIFFERENCE DIFFÉRENCE DE COULEUR MAXIMUM ENTRE LOT	$\Delta E \leq 0,70$ $\Delta E \leq 0,70$ $\Delta E \leq 0,70$	CIELABCH D65 / 10 ² CIELABCH D65 / 10 ² CIELABCH D65 / 10 ²
BRILLO GLOSS BRILLANCE	90 ± 5 GU 90 ± 5 GU 90 ± 5 GU	ALVIC ALVIC ALVIC
<p>NOTA (1): A TÍTULO INFORMATIVO, LOS MEJORES LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN CATALOGADOS COMO "ALTA RESISTENCIA DE RAYADO", ALCANZAN COMO MÁXIMO EL GRADO 3. (GRADO 1: MÍNIMA RESISTENCIA- GRADO 5: MÁXIMA RESISTENCIA).</p> <p>NOTE (1) : AS AN INFORMATION, THE BEST HIGH PRESSURE LAMINATES CLASSIFIED AS "HIGH RESISTANCE TO SCRATCHES " REACH A MAXIMUM OF LEVEL 3. (LEVEL 1: MINIMAL RESISTANCE – LEVEL 5: MAXIMUM RESISTANCE) .</p> <p>NOTE (1): À TITRE INFORMATIF, LES MEILLEURS LAMINÉS DE HAUTE PRESSION CATALOGUÉS COMME "HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES" ARRIVENT AU GRADE 3, COMME MAXIMUM. (GRADE 1: RÉSISTANCE MINIMALE – GRADE 5 : RÉSISTANCE MAXIMALE).</p>		

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	RESULTADO RESULT RÉSULTAT	NORMATIVA LAW NORME
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS (ALIMENTOS, BEBIDAS, LIMPIADORES, ETC.) RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS (FOOD, DRINKS, CLEANING PRODUCTS, ETC.) RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES (NOURRITURE, BOISSONS, PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC.)	CLASE 1A CLASS 1A CLASS 1A	DIN 68 861-1:81 DIN 68 861-1:81 DIN 68 861-1:81
CLASIFICACIÓN DE LA ADHERENCIA POR CORTE CRUZADO CROSS CUT TEST (ADHERENCE) TEST DE QUADRILLAGE (ADHÉRENCE AU RECOUVREMENT)	0 (GRADO MÁXIMO) 0 (BEST GRADE) 0 (xxx)	ISO 2409:07 ISO 2409:07 ISO 2409:07
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LÍQUIDOS FRÍOS RESISTANCE TO COLD LIQUIDS RÉSISTANCE AUX LIQUIDES FROIDS	5 5 5	UNE EN 12720:09 UNE EN 12720:09 UNE EN 12720:09
RESISTENCIA AL CALOR HÚMEDO RESISTANCE TO MOIST HEAT (85°C) RÉSISTANCE À LA CHALEUR HUMIDE	5 5 5	UNE EN 12721:09 UNE EN 12721:09 UNE EN 12721:09
RESISTENCIA AL CALOR HÚMEDO RESISTANCE TO DRY HEAT (100°C) RÉSISTANCE À LA CHALEUR HUMIDE	5 5 5	UNE EN 12722:09 UNE EN 12722:09 UNE EN 12722:09
RESISTENCIA AL ARRANQUE DE LA SUPERFICIE SURFACE SOUNDNESS RÉSISTANCE DE LA SURFACE	1,5N/MM2 1,5N/MM2 1,5N/MM2	UNE EN 311:09 UNE EN 311:09 UNE EN 311:09
RESISTENCIA AL RAJADO CRACK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX RAYURES	5 5 5	UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04
SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	E. AZULES 8 / E.GRISES 5 BLUE 8 / GREY 5	UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04
RESISTENCIA A QUEMADURAS POR CIGARRILLO RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS RÉSISTANCE AUX BRÛLURES DE CIGARETTE	2 2 2	UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04
RESISTENCIA AL RAYADO RESISTANCE TO SCRATCHING RÉSISTANCE AUX RAYURES	4,5N 4,5N 4,5N	UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA RESISTANCE TO WATER VAPOUR RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU	5 5 5	UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04
RESISTENCIA AL IMPACTO POR CAÍDA DE BOLA RESISTANCE TO IMPACT STRESS (LARGE DIAMETER STEEL BALL) RÉSISTANCE AUX CHOCS (CHUTE D'UNE BOULE EN ACIER)	170 CM 170 CM 170 CM	UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04 UNE EN 14323:04
COLD CHECK (40 CICLOS DE 1H, A 60°C, 1H A 20°C, 15MIN A TEMP.AMBIENTE) COLD CHECK (40 CYCLES 1H, A 60°C, 1H A 20°C, 15MIN ROOM TEMP.) COLD CHECK (40 CICLOS DE 1H, A 60°C, 1H A 20°C, 15MIN A TEMP.AMBIENTE)	SIN ALTERACIÓN NO DAMAGE NO DAMAGE	AIDIMA AIDIMA AIDIMA
TOLERANCIA DIMENSIONAL (PUERTAS) MEASURES TOLERANCE (DOORS) MEASURES TOLERANCE (DOORS)	+0,5MM +0,5MM +0,5MM	ALVIC ALVIC ALVIC
TOLERANCIA ALABEO BOW TOLERANCE TOLERANCIA ALABEO	2MM / 1M 2MM / 1M 2MM / 1M	ALVIC ALVIC ALVIC
DIFERENCIA DE COLOR MÁXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS PLAIN COLOUR TOLERANCE PLAIN COLOUR TOLERANCE	E_0,70 E_0,70 E_0,70	CIELabD65/10 ² CIELabD65/10 ² CIELabD65/10 ²
BRILLO FRONT SIDE GLOSS FRONT SIDE GLOSS	E_0,70 E_0,70 E_0,70	ALVIC ALVIC ALVIC



Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L Tavèrnoles 5, Pol. Ind. Malloles 08500 Vic - Barcelona - España.
T.(34) 93 889 25 02 F. (34) 93 889 11 57 www.ofitres.com ofitres.ofi@grupoalvic.com